

报告编号: BGRF202500020L
委托日期: 2025-04-01
检测日期: 2025-04-08
报告日期: 2025-04-23

至

检 测 报 告

样品名称: 复合卷材地板

工程名称: 温州大学城附属学校综合楼
建设工程-装饰工程

检测类别: 见证取样

温州市正诚工程质量检测有限公司

浙江省温州市鹿城区南郊街道炬光园炬新路15号第一层北首、第二层北首

电话: 0577-88138421




检测报告


报告编号: BGRF202500020L

委托单位	温州大学城附属学校	送样人	毛立豪
质监单位	温州市瓯海区建设工程质量管理站	质监号	----
见证单位	浙江金穗工程项目管理有限公司	见证人	刘合利
施工单位	温州北宸建设有限公司	见证证号	----
生产厂家	上海博凯塑胶地板有限公司	合同编号	25007L
试样数量	5张		
工程部位	装修工程		
规格型号	3.0mm B1(C)	样品编号	RF202500017L
试样状态	完好, 无破损	委托单编号	WTRF202500017L
环境要求	符合标准要求	异常情况	无
检测依据	《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012、《铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法》GB/T 11785-2005、《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626-2007		
判定标准	《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012		
检测项目	建筑材料燃烧性能		
主要设备及编号	K6-009、K6-015、K6-019、K6-002		
检测结论	该组试样所检项目符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中B1(C) 的标准要求。		
声明	1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效; 2、未经本公司批准, 不得复制(全文复制除外)本报告, 复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效; 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效, 报告涂改无效; 4、报告若有异议, 请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出; 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品; 6、在特定的实验条件下, 试验结果与试样的性能有关; 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。		
备注	----		


批准:



审核:



主检:



批准日期:

2025.4.23

温州市正诚工程质量检测有限公司

建筑材料及制品检测报告

报告编号： BGRF202500020L

序号	燃烧性能等级		标准要求	实测结果	单项结论
1	A	A1	炉内温升 $\Delta T \leq 30^{\circ}\text{C}$	----	----
			质量损失率 $\Delta m \leq 50\%$	----	
			持续燃烧时间 $t_f = 0$	----	
			总热值 $\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ/kg}^{\text{a、b、d}}$	----	
			总热值 $\text{PCS} \leq 1.4 \text{ MJ/m}^{2\text{c}}$	----	
		A2	炉内温升 $\Delta T \leq 50^{\circ}\text{C}$	----	----
			质量损失率 $\Delta m \leq 50\%$	----	
			持续燃烧时间 $t_f \leq 20\text{s}$	----	
			总热值 $\text{PCS} \leq 3.0 \text{ MJ/kg}^{\text{a、d}}$	----	
			总热值 $\text{PCS} \leq 4.0 \text{ MJ/m}^{2\text{b、c}}$	----	
			临界热辐射通量 $\text{CHF} \geq 8.0 \text{ kW/m}^2$	----	
2	B ₁	B	临界热辐射通量 $\text{CHF} \geq 8.0 \text{ kW/m}^2$	----	----
			20s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$	----	
		C	临界热辐射通量 $\text{CHF} \geq 4.5 \text{ kW/m}^2$	11.1	符合
			20s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$	未超过150mm	
3	B ₂	D	临界热辐射通量 $\text{CHF} \geq 3.0 \text{ kW/m}^2$	----	----
			20s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$	----	
		E	临界热辐射通量 $\text{CHF} \geq 2.2 \text{ kW/m}^2$	----	----
			20s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$	----	
4	B ₃	F	无性能要求	----	----
a匀质制品和非匀质制品的主要组分。b非匀质制品的外部次要组分。c非匀质制品的任一内部次要组分。d整体制品。					